

RENFORT 100 INOX 75

Présentation du produit

Film d'aspect très neutre, ne modifie que très peu la façade tout en coupant le vis-à-vis (voir sans être vu). Il retarde l'effraction et renforce les vitrages. Il répond aux normes de sécurité. Performance moyenne pour l'arrêt de l'énergie solaire.

"Produit facile à poser"

Descriptif de la texture ou du film

| Performances | - | Composition |
|---|---------------|---|
| Norme EN 12600 | Classe 2 | Film polyester autocollant |
| Norme BS 6206 | Niveau B | Epaisseur : 100 microns |
| Tenue au feu verre + film | 25min à 900°C | Adhésif +25 microns |
| Capacité d'élongation | 160% | Métallisation par ionisation d'inox |
| Energie solaire totale rejetée | 63 % | Traitement de résistance aux rayures |
| Réduction des ultraviolets (300-380 nm) | 98 % | Application intérieure uniquement |
| Réduction des reflets | 75 % | Pellicule de protection coté colle |
| Coefficient d'assombrissement (environ) | 9 % | - |
| Teinte vue de l'intérieur | Neutre | - |
| Teinte vue de l'extérieur | Gris Neutre | Largeur de laize 152cm |

L'effet miroir est du coté le plus lumineux

Garantie 5 ans sur parois verticales et 3 ans sur parois inclinées contre le craquèlement et la démétallisation

Classement au feu M1

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Protection de la chaleur | Performant |
| Protection de l'éblouissement | Performant |
| Déperdition de chaleur | Moyen |
| Effet miroir sans tain | Performant |
| Vis-à-vis, intimité | Performant |
| Décoloration | Très Performant |
| Sécurité | Très performant |
| Esthétique | Très Performant |
| Luminosité | Moyen |

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)