



REFLET INOX 75

Présentation du produit

Film d'aspect très neutre, ne modifie que très peu la façade, performance moyenne pour l'arrêt de l'énergie solaire, il réduit le vis-à-vis.

"Produit facile à poser"

Ne doit pas être appliqué sur vitrage double, teinté, réfléchissant ou feuilleté (stadip)

Descriptif de la texture ou du film

| Performances | - | Composition |
|---|-------------|--|
| Energie solaire totale rejetée | 68 % | Film polyester autocollant |
| Réduction des ultraviolets (300-380 nm) | 99 % | Epaisseur : 50 microns |
| Réduction des reflets | 80 % | Métallisation par ionisation de molécules d'inox |
| Coefficient d'assombrissement (environ) | 10 % | Traitement de résistance aux rayures |
| Teinte vue de l'intérieur | Gris | Application intérieure uniquement |
| Teinte vue de l'extérieur | Gris Neutre | Pellicule de protection coté colle |
| - | - | Largeur de laize 152cm |

Garantie 10 ans contre le craquèlement, la démétallisation
Classement au feu M1

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Protection de la chaleur | Performant |
| Protection de l'éblouissement | Performant |
| Déperdition de chaleur | Moyen |
| Effet miroir sans tain | Performant |
| Vis-à-vis, intimité | Très Performant |
| Décoloration | Très Performant |
| Sécurité | Moyen |
| Esthétique | Très Performant |
| Luminosité | Performant |

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 6mm)